

<p>1 Lackieren</p>	<p>2 Reinigen</p> <p>siachrome magic, Microfaser-Tuch</p>	<p>3 Ausschleifen von Staubeinschlüssen</p> <p>1913 siawat</p> <p>2500</p>	<p>4 Stelle verfeinern</p> <p>7940 siaair</p> <p>3000</p>	<p>5 Entfernen von Schleifkratzern</p> <p>siachrome cut, Polierscheibe gelb</p>
<p>6 Reinigen</p> <p>siachrome magic, Microfaser-Tuch</p>	<p>7 Entfernen von Hologrammen</p> <p>siachrome finish, Polierscheibe schwarz</p>	<p>8 Reinigen</p> <p>siachrome magic, Premium-Tuch</p>	<p>Best Practice: Lackversiegelung</p> <p>siachrome pearl und platinum eignen sich zur dauerhaften Versiegelung aller Lacke im Fahrzeugbereich und sorgen für einen einmaligen Tiefenglanz. Sie schützen den Lack sicher vor Waschkraatzern, Teer, Vogelkot, saurem Regen und UV-Strahlen.</p>	

Bei den aufgeführten Anwendungsschritten handelt es sich um eine Empfehlung, je nach Anforderungen müssen die Schritte angepasst werden. Aus dieser Empfehlung lässt sich kein Rechtsanspruch ableiten.

Schleifmittel und Poliersystem

1913 siawat Ø 37 mm Art. ID: 4269.7970.xxxx	7940 siaair Ø 90 mm: 3647.2462.xxxx Ø 150 mm: 5163.3687.xxxx	siachrome cut Kratzerentferner, 1 kg Art. ID: 0020.6663.01	siachrome finish Finishpaste, 1 kg Art. ID: 0020.6664.01	siachrome pearl Lackversiegelung, 1 l Art. ID: 0020.6667.01	siachrome platinum Premium-Lackversiegelung Art. ID: 0020.6665.01	siachrome magic Power-Cleaner, 0.5 l Art. ID: 0020.6666.01
Lammfellscheibe, siafast Ø 135 mm: 0020.6674.01 Ø 85 mm: 0020.6673.01	Polierscheibe gelb, siafast Ø 145 mm: 0020.6676.02 Ø 85 mm: 0020.6672.02	Polierscheibe schwarz, siafast Ø 145 mm: 0020.6676.02 Ø 85 mm: 0020.6675.02	Applikationspuck Ø 130 mm Art. ID: 0020.6668.01	Microfaser-Tuch 380 x 380 mm Art. ID: 0020.3185.01	Premium-Tuch 400 x 400 mm Art. ID: 0020.6670.01	

Polieranleitung

- Benutzen Sie die empfohlene Pad- und Poliermittelkombinationen, um das beste Resultat zu erreichen.
- Halten Sie das Pad leicht angewinkelt an die zu polierende Oberfläche (Hologrammverringern).
- Starten Sie mit geringer Drehzahl, damit verhindern Sie ein Verspritzen der Umgebung. Erhöhen Sie danach allmählich die Drehzahl auf max. 2000 U/Min.
- Verringern Sie den Druck während des Polierens.
- Halten Sie die Pads sauber, ein schmutziges Pad verursacht Kratzer. Reinigen Sie die Pads nach der Anwendung mit Wasser, dadurch erhöht sich die Lebensdauer der Polierpads.